

遮音用鉛板仕様表

■遮音鉛板の種類及び記号

種類	記号	特色および用途 (参考)
DM鉛板	PbP-DM	厚さ0.3mm以上1.0mm以下の純鉛板。柔軟性に優れ、主として建築及び設備の防音並びに制振に適している。機械的性質は、厚さ0.3mmの場合、引張強さ10.5N/mm ² 、伸び20%程度である。

■遮音鉛板の化学成分

単位：%

Pb	Ag	Cu	As
99.95以上	0.002以下	0.005以下	0.005以下
Sb + Sn	Zn	Fe	Bi
0.010以下	0.002以下	0.005以下	0.050以下

■遮音鉛板の標準寸法

厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	1枚の質量 (kg) (参考)
0.3	910×1,820	6.00
0.5	1,000×2,000	11.3
1.0	1,000×2,000	22.7

▲備考：1枚の質量は、密度を11.34g/cm³として算出後、有効数字4けた目を四捨五入したものである。

その他のサイズはお問合わせ下さい。

■遮音鉛板の厚さ、幅および長さの許容差

単位：mm

厚さ	厚さの許容差	幅の許容差		幅の許容差
		幅 500 未満	幅 500 以上	
0.3 以上 0.5 未満	±0.05	+10 0	+20 0	切板の場合 +20 0
0.5 以上 1.0 未満	+0.1 0			
1.0 以上 1.5 未満	+0.2 0			